

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
8. Februar 2007 (08.02.2007)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2007/014631 A2

(51) Internationale Patentklassifikation:
B05D 1/26 (2006.01) B05D 1/28 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2006/006856

(22) Internationales Anmeldedatum:
13. Juli 2006 (13.07.2006)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2005 036 427.6 3. August 2005 (03.08.2005) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): SCHOTT AG [DE/DE]; Hattenbergstrasse 10, 55122
Mainz (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHUMACHER,
Jörg [DE/DE]; Bahnhofstrasse 36, 70806 Kornwestheim
(DE). HENZE, Inka [DE/DE]; Königsberger Strasse 40,
55268 Nieder-Olm (DE). GUDGEL, Todd [US/DE]; Jahn-
strasse 5d, 55270 Jugenheim (DE). RÖMER-SCHEUER-
MANN, Gabriele [DE/DE]; Grundstrasse 9, 55218
Ingelheim (DE).

(74) Anwalt: SAWODNY, Michael; Dreikönigsgasse 10,
89073 Ulm (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP,
KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC,
SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,
NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG,
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ver-
öffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: SUBSTRATE COMPRISING AT LEAST ONE ENTIRE SURFACE OR PARTIAL SURFACE MACROSTRUC-
TURED LAYER, METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF AND ITS USE

(54) Bezeichnung: SUBSTRAT, UMFASSEND ZUMINDEST EINE VOLL- ODER TEILFLÄCHIGE MAKROSTRUKTU-
RIERTE SCHICHT, VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG UND DEREN VERWENDUNG

(57) Abstract: The invention relates to a substrate comprising at least one entire surface or partial surface macrostructured layer that can be obtained by a method (a): applying a sol gel solution in a structured form to a substrate and drying and/or burning in the obtained sol gel layer; or a method (b): structuring a sol gel layer applied to a substrate while using a covering varnish. The invention also relates to the methods for producing the substrate. The invention enables the coating of any substrate while using sol gel technology.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Substrat, umfassend zumindest eine teil- oder vollflächige makrostrukturierte Schicht, erhältlich durch ein Verfahren (a): Aufbringen einer Sol-Gel-Lösung in strukturierter Form auf ein Substrat und Trocknen und/oder Einbrennen der erhaltenen Sol-Gel-Schicht; oder ein Verfahren (b): Strukturieren einer auf ein Substrat aufgetragenen Sol-Gel-Schicht unter Verwendung eines Abdecklacks. Gegenstand der Erfindung sind auch die Verfahren zur Herstellung des Substrats. Die vorliegende Erfindung ermöglicht die Beschichtung eines beliebigen Substrats unter Verwendung der Sol-Gel-Technologie.

WO 2007/014631 A2

Substrat, umfassend zumindest eine voll- oder teilflächige makrostrukturierte Schicht, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung

- 5 Die Erfindung betrifft ein Substrat, umfassend zumindest eine voll- oder teilflächige makrostrukturierte Schicht, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung.

- 10 Zur Herstellung vieler funktioneller Schichten bzw. Schichtsysteme, insbesondere auf Gläsern und Glaskeramiken als Substratmaterialien, wird häufig die Sol-Gel-Technologie verwendet. Beispiele für solche Sol-Gel-Schichten sind:

Schichtfunktion:	Schicht/Schichtsystem	Beispiele eingesetzter Sol-Gel-Lösungen
anti-Reflex	mehrschichtiges System: $\text{SiO}_2\text{-TiO}_2$	alkoholische Si- und Ti-Alkoxidlösungen
Photokatalytisch	TiO_2 -Schicht (Anatas)	kolloidale TiO_2 -Lösung
anti-mikrobiell	Ag enthaltende-Schicht	kolloidale Ag-Lösung
Dekorativ	farbige SiO_2 -Schicht	SiO_2 -Sol mit Farbstoff(en) oder Pigmenten
easy-to-clean	silanisierte Glasoberfläche mit hydrophoben Kohlenstoffseitenketten	Lösung mit Fluoralkylsiloxanen
Electrochrom	WO_3 -Schicht auf TCO-beschichtetem Substrat	alkoholisches WO_3 -Sol

- 15 Je nach Anwendungsfall weisen die eingesetzten Sol-Gel-Lösungen unterschiedliche Viskositäten auf. Häufig liegt diese aber in der Größenordnung von wässrigen Lösungen und ist damit sehr gering. Üblicherweise erfolgt die Applikation der Schichten vollflächig unter Verwendung gängiger

Applikationsverfahren, wie Tauchen, Fluten, Spritzen, Sprühen, Gießen, Streichen, Walzen oder Schleudern. In der Regel werden die Schichten durch einen nachgeschalteten Tempersschritt ausgehärtet.

- 5 Eine besondere Herausforderung stellt die Strukturierung derartiger funktioneller Schichten dar, da die klassischen Druckverfahren, wie z.B. der Offset- oder Siebdruck, wegen der geringen Viskositäten der verwendeten Lösungen hier versagen. Jedoch ist die Herstellung von farbigen, transparenten Schichten auf Glassubstraten mit Hilfe der Digitaldrucktechnik bekannt. Hierbei kann
10 beispielsweise von SiO_2 -Solen ausgegangen werden, die organische Farbstoffe enthalten.

Ferner gibt es zur Aufbringung von strukturierten Sol-Gel-Schichten im Stand der Technik bereits einige Vorschläge:

- 15 Gemäß der WO 97/38810 A1 wird ein Verfahren zur Herstellung einer gesinterten Struktur auf einem Substrat beschrieben, wobei eine Teilchen enthaltende Flüssigkeit, wie eine Sol-Gel-Lösung, durch einen Tintenstrahldrucker auf ein Substrat aufgebracht und die aufgebrachte Flüssigkeit mittels eines Laserpulses
20 verdampft und so schichtweise eine gesinterte Struktur aufgebaut wird.

- Die WO 02/17347 A1 offenbart ein Verfahren zum Verfestigen und Strukturieren einer Sol-Gel-Zusammensetzung auf einer Oberfläche eines Substrats, wobei eine Schicht einer Sol-Gel-Zusammensetzung auf einer Oberfläche eines Substrats
25 abschieden wird, ein Elektronenstrahl auf ausgewählte Bereiche des Sol-Gel-Films gerichtet wird, um den Sol-Gel-Film auszuhärten und die nicht ausgehärteten Bereiche mit einem Lösungsmittel wieder entfernt werden.

- Ferner bezieht sich die EP 0 329 026 A1 auf eine Tintenstrahltonne und ein
30 diesbezügliches Druckverfahren, wobei die Tinte 90 bis 99,9 Gew.-% eines wässrigen Sol-Gel-Mediums umfasst, bevorzugt eine Mischung aus Carrageenan und Wasser, sowie 0,1 bis 10 Gew.-% eines farbgebenden Mittels, und die Tinte

eine thermisch reversibel umwandelbare Sol-Gel-Tinte darstellt, die bei Umgebungstemperatur ein Gel ist und bei Temperaturen zwischen etwa 40 °C und 100°C ein Sol darstellt. Die Tinte wird als Sol auf das Substrat aufgebracht, wo diese unter Abkühlen ein Gel ausbildet. Das verwendete Substrat ist praktisch
5 ausschließlich Papier, in das die Tinte penetriert.

Die Offenlegung der US 5 970 873 betrifft ein Bildgebungsverfahren, umfassend ein bildweises Auftragen eines Gemischs aus einem Sol-Vorläufer und einer Flüssigkeit als dünner Schicht auf ein Substrat und Entfernen der Flüssigkeit aus
10 der dünnen Schicht, um bildweise eine unlösliche, vernetzte, polymere Sol-Gel-Matrix zu bilden. Es wird auch ein mit dem Verfahren hergestelltes Abbildungselement, beispielsweise eine Druckplatte für das lithographische Drucken, beschrieben. Der in der Sol-Gel-Matrix erzeugte Bildbereich dient daher als „Negativ“, auf das Druckfarbe aufgebracht wird, das dann auf ein geeignetes
15 Empfängermaterial übertragen wird, um das Bild zu reproduzieren.

Ferner offenbart die WO 99/33760 ein Verfahren zur Bereitstellung eines Gegenstands mit visuell sichtbaren Mustern, wobei zunächst mindestens ein Oberflächenbereich eines Substrats maskiert, dann mindestens eine dünne
20 Schicht auf die maskierten und unmaskierten Bereiche der Oberfläche aufgebracht und die Maske wieder entfernt wird, um das gewünschte Muster zu erzeugen. Der hiermit hergestellte Gegenstand weist mindestens einen ersten Abschnitt auf, der einen im allgemeinen transparenten dünnen Film, ausgewählt aus metallhaltigen, halbmethallhaltigen Beschichtungen und Kombinationen
25 hiervon, trägt, der unter reflektiertem Licht betrachtet, eine erste Farbe zeigt und unter hindurch tretendem Licht eine zweite Farbe zeigt, sowie einen zweiten Abschnitt, der sich sichtbar im Kontrast vom ersten unterscheidet. Die Sol-Gel-Technologie wird zwar erwähnt, aber es werden keinerlei Ausführungen gemacht, wie dies erfolgen kann.

30

Schließlich beschreibt die DE 100 19 822 A1 ein Lift-off-Verfahren zur Mikrostrukturierung dünner Schichten, wobei eine Maske auf ein Substrat

aufgebracht wird, die an den zu beschichtenden Stellen Aussparungen enthält, ganzflächig ein Sol auf das mit der Maske bedeckte Substrat aufgebracht wird, der Sol-Film ausgehärtet, die Maske zusammen mit dem auf der Maskenoberfläche vorhandenen gehärteten Sol entfernt und der gehärtete Sol-Film durch Zuführen von Energie in den gewünschten Festkörperzustand überführt wird. Es ist auch ein mit diesem Verfahren hergestelltes, mit einer mikrostukturierten dünnen Schicht versehenes Bauteil, wie ein Halbleiterbauteil, beschrieben.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, in Weiterbildung des Standes der Technik, ein möglichst flexibles, nicht aufwendiges und kostengünstiges Verfahren bereitzustellen, mit dem in einfacher Weise Strukturen auf einem Substrat erzeugt werden können. Insbesondere soll es möglich sein, ein beliebiges Substrat mit einer gewünschten Struktur zu versehen.

Die vorliegende Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Substrat, umfassend zumindest eine voll- oder teilflächige makrostrukturierte Schicht, erhältlich durch ein Verfahren (a):

- Aufbringen einer Sol-Gel-Lösung in strukturierter Form auf ein Substrat und
- Trocknen und/oder Einbrennen unter Erhalt einer Sol-Gel-Schicht;

oder ein Verfahren (b):

- Strukturieren einer auf ein Substrat aufgetragenen Sol-Gel-Schicht unter Verwendung eines Abdecklacks.

Gegenstand der Erfindung sind auch 3 Verfahrensvarianten zur Herstellung des erfindungsgemäßen Substrats, das gemäß der Variante (a) die nachfolgenden Schritte aufweist:

5

- Aufbringen einer Sol-Gel-Lösung in strukturierter Form auf das Substrat und
- Trocknen und/oder Einbrennen unter Erhalt einer gehärteten Sol-Gel-Schicht.

Das erfindungsgemäße Verfahren nach der Verfahrensvariante (b1) umfasst die nachfolgenden Schritte:

- (1) Aufbringen eines Abdecklacks auf ein Substrat, entweder bereits in strukturierter Form oder Erzeugen einer Struktur im Abdecklack nach dem Aufbringen;
 - (2) Aufbringen einer Sol-Gel-Lösung;
 - (3) Trocknen der Sol-Gel-Lösung unter Erhalt einer getrockneten Sol-Gel-Schicht;
 - (4) Entfernen des Abdecklacks mit mechanischen, chemischen oder pyrolytischen Mitteln und
 - (5) Optionales Einbrennen der getrockneten Sol-Gel-Schicht unter Erhalt einer gehärteten Sol-Gel-Schicht.
- Die erfindungsgemäße Verfahrensvariante (b2) weist die nachfolgenden Schritte auf:
- (1) Aufbringen einer Sol-Gel-Lösung auf ein Substrat und Erzeugen einer Sol-Gel-Schicht unter Verdampfen des Lösungsmittels; und optionales Einbrennen der getrockneten Sol-Gel-Schicht unter Erhalt einer gehärteten Sol-Gel-Schicht;

- (2) Aufbringen eines Abdecklacks auf die Sol-Gel-Schicht, entweder bereits in strukturierter Form oder Erzeugen einer Struktur im Abdecklack nach dem Aufbringen;
- 5 (3) Entfernen der Sol-Gel-Schicht an den frei liegenden und nicht mit Abdecklack bedeckten Stellen, insbesondere mit einer chemischen Ätzlösung;
- (4) Entfernen des Abdecklacks mit mechanischen, chemischen oder pyrolytischen Mitteln und
- 10 (5) Optionales Einbrennen der strukturierten, getrockneten Sol-Gel-Schicht unter Erhalt einer gehärteten Sol-Gel-Schicht, sofern nicht bereits in Schritt (1) geschehen.
- 15 Die vorliegende Erfindung umfasst demnach Substrate mit einer strukturierten Beschichtung, wobei zur Herstellung der strukturierten Beschichtung eine Sol-Gel-Lösung verwendet wird. Der Begriff „Struktur“ soll erfindungsgemäß möglichst weit ausgelegt werden und umfasst beispielsweise ein Muster, Logo, Bild(er), Worte, eine Markierung, Schraffur, Kennzeichnung, Beschriftungen, in einer oder
- 20 verschiedenen definierten optischen Erscheinungsformen, Funktionalitäten oder dergleichen. Diese Struktur kann vollflächig oder nur teilflächig auf einem Substrat vorgesehen sein.
- Als Grundlage für die Struktur dient ein Sol-Gel-System, d.h. ein Sol, welches
- 25 nach dem Trocknen einen dünnen, vorzugsweise transparenten, Gelfilm ausbildet, der bevorzugt durch Einbrennen/Tempern aushärtet. Der Begriff „Sol-Gel-Schicht“ soll in der vorliegenden Erfindung eine Schicht darstellen, die durch ein Sol-Gel-Verfahren hergestellt wurde.
- 30 Hierbei können auch sogenannte Nanosole Verwendung finden. Der durchschnittliche Teilchendurchmesser derartiger Sole liegt im Bereich <800 nm, bevorzugt <200 nm, besonders bevorzugt <100 nm.

Die Sol-Gel-Schicht basiert auf einem oder mehreren Metalloxiden und wird vorzugsweise ausgewählt aus mindestens einem Titan-, Zirkon-, Silizium-, Aluminium-, Zinn-, Bor- oder Phosphoroxid oder Mischungen hiervon. Besonders
5 bevorzugt ist Siliziumoxid enthalten, es können aber auch andere bzw. weitere Metalloxide vorliegen. Im Rahmen der Erfindung werden unter dem Begriff „Metall“ auch die Halbmetalle, wie beispielsweise Silizium und Germanium, verstanden.

Als „Sol-Gel-Lösungen“ werden erfindungsgemäß beispielsweise sogenannte
10 klassische Sol-Gel-Lösungen verwendet, die neben einer geeigneten Menge an gewünschten Additiven einen Metalloxid-Precursor, ein Lösungsmittel, einen geringfügigen Anteil an Wasser zur Vorkondensation und einen Katalysator (Säure oder Base) enthalten oder hieraus bestehen. Weiterhin kommen kolloidale Metalloxid-Lösungen = Lösungen von nanoskaligen Metalloxid-Pulvern in Wasser
15 oder anderen Lösungsmitteln zum Einsatz; in manchen Fällen werden klassischen Sol-Gel-Lösungen auch nanoskalige Metalloxid-Pulver zusätzlich beigemischt. Lösungsmittel sind üblicherweise Wasser oder ein wässrig/organisches Lösungsmittel, wie beispielsweise Ethanol oder Aceton. Bevorzugt langzeitstabile Sol-Gel-Lösungen können auch in rein organischen Lösungsmittel gelagert
20 werden. Diese Sole sind klare und stabile Lösungen mit Feststoffgehalten in der Regel im Bereich von etwa 1 bis etwa 30 Gew.-%. Die Metalloxidgehalte können aber auch deutlich höher sein. Zur Herstellung einer Beschichtung wird ein Teil des Lösungsmittels verdampft, wodurch die Teilchen chemisch oder physikalisch aggregieren und eine dreidimensionale Vernetzung (Gelierung) stattfindet. Nach
25 vollständigem Verdampfen des Lösungsmittels resultiert eine lösungsmittelfreie Beschichtung einer porösen Sol-Gel-Schicht, die unter Einwirkung höherer Temperaturen weiter vernetzt und dadurch aushärtet und verdichtet.

Die Sol-Gel-Matrix kann auch in beliebiger Weise chemisch durch Co-Hydrolyse
30 oder Co-Kondensation modifiziert werden. Diese Modifikationen sind dem Fachmann bekannt. Derartige organisch modifizierte Sol-Gel-Verbindungen sind beispielsweise unter der Marke ORMOCER® bekannt geworden.

Prinzipiell kann die Sol-Gel-Beschichtung direkt in strukturierter Form gemäß der erfindungsgemäßen Verfahrensvariante (a) unter Verwendung verschiedener Drucktechniken erfolgen. Insbesondere sind hier der Digital-, der Tampon- und der
5 Tiefdruck zu nennen, da diese sich für die Verarbeitung von niederviskosen Flüssigkeiten besonders gut eignen.

Darüber hinaus ist eine Vollflächenbeschichtung des Gegenstands möglich, wobei die Strukturierung dieser Beschichtung in weiteren Arbeitsgängen in der Regel
10 unter Verwendung von Abdecklacken gemäß der erfindungsgemäßen Verfahrensvarianten (b1) und (b2) erfolgt.

Nach einer ersten erfindungsgemäßen Variante (a) kann bei den Substraten die Sol-Gel-Lösung, die zur Sol-Gel-Schicht umgewandelt wird, direkt in strukturierter
15 Form aufgebracht werden:

Strukturierte Flüssigbeschichtungen lassen sich generell unter Verwendung der bekannten Drucktechnologien auf das Substrat aufbringen, jedoch war dies bisher nicht für Sol-Gel-Lösungen bekannt, die zur Herstellung funktioneller Schichten
20 eingesetzt werden. Herkömmliche Sol-Gel-Lösungen trocknen sehr schnell, was große Schwierigkeiten bei Drucktechniken verursachen kann. Ohne eine Modifizierung der Lösung, besonders der Lösungsmittel sind viele Verfahren nicht nutzbar, da die Beschichtung auf dem Übertragungsmedium oder in den
25 Druckdüsen reagiert. Es ist wichtig, dass während des Druckvorgangs keine/kaum Kondensationsreaktionen stattfinden. Die vorliegende Erfindung stellt nun Wege bereit, womit – im Gegensatz zum Stand der Technik – auch bekannte Drucktechnologien verwendet werden können, wobei die obigen Probleme auf ein Mindestmaß herabgesetzt oder gänzlich vermieden werden.

30 Durch den Einsatz von für die spezielle Drucktechnologie maßgeschneiderten Sol-Gel-Lösungen, die beispielsweise eine Modifizierung der Viskosität der Lösung und/oder eine geeignete Wahl des Lösungsmittels einschließen, werden erstmals

bislang nicht einsetzbare Drucktechnologien zugänglich. So kann beispielsweise in pigmentgefüllten Systemen eine hochviskos eingestellte Sol-Gel-Lösung für den Siebdruck verwendet werden. Beim Digitaldruck ist es jedoch erwünscht, wenn die Lösung niedrigviskos ist.

5

Da Sol-Gel-Lösungen in der Regel eine vergleichsweise geringe Viskosität besitzen, sind zur Herstellung von strukturiert beschichteten Gegenständen insbesondere der Digital-, Tampon- und Tiefdruck geeignet. Das Aufbringen der Sol-Gel-Lösung in bereits strukturierter Form gemäß dem erfindungsgemäßen

10

Verfahren (a) wird demnach auf das Substrat vorzugsweise mit einer niedrigviskosen Sol-Gel-Lösung mit einem bekannten Druckverfahren durchgeführt. Unter „niedrigviskos“ wird in der vorliegenden Erfindung eine Viskosität im Bereich von etwa 0,1 bis etwa 10^4 mPa s verstanden.

15

Bei Verwendung der Digitaldrucktechnik erweisen sich prinzipiell die Airbrush- (Auflösung 42 dpi) und die Ink-Jet-Technologie (Auflösung rund 1400 dpi) als besonders geeignet. Dabei ist die Piezo-Technik bevorzugt, da die Sol-Gel-Lösungen hier im Gegensatz zur Bubble-Variante keinerlei Temperaturbe-

20

lastungen ausgesetzt sind, die zur Aushärtung des Sols führen kann. Im Gegensatz zum 4-Farben-Druck wird zur Herstellung von funktionellen Schichten erfindungsgemäß in der Regel nur eine Sol-Gel-Lösung benötigt.

25

Wenn strukturierte Schichten, insbesondere Substrate mit strukturierten, Schichten, beispielsweise dekorativen Farbschichten, auf Sol-Gel-Basis hergestellt werden sollen, kommen vorzugsweise auch pigmentgefüllte Farbformulierungen zum Einsatz, die eine Sol-Gel-Lösung beispielsweise als Bindemittel enthalten. Je nach Wahl des Verhältnisses von Pigment- zu Bindemittelanteil (incl. Lösungsmittel) sowie gegebenenfalls zugesetzter eindickender Additive kann bei der Formulierung dann eine sehr hohe Viskosität

30

eingestellt werden. Derartige eindickende Additive sind beispielsweise Cellulose, Celluloseether, Stärke, Aerosile (pyrogene Kieselsäuren), Bentone, hydrophob modifizierte Polyoxyethylene, Acrylate, Polyurethane, Polyamide, Polyolefine,

Rizinusöl und basische Sulphonate.

Wenn eindickende Additive zugesetzt werden und eine hochviskose, ausreichend thixotrope Sol-Gel-Lösung erhalten wird, gelingt das Aufbringen der strukturierten Beschichtung auch mit Hilfe des Siebdrucks oder anderer Drucktechniken, wie Offset-, Hoch- und Tampondruck. Unter einer „hochviskosen“, „ausreichend thixotropen“ Sol-Gel-Lösung wird hier verstanden, dass die Viskosität – bei Abwesenheit von Scherkräften – über einer Grenze von etwa 10^3 mPa s, insbesondere etwa 10^4 bis 10^6 mPa s liegt. Thixotropie bezeichnet die Eigenschaft eines Nicht-Newtonschen Fluids, nach einer Scherung eine niedrigere Viskosität zu zeigen und sich bei Stillstand wieder aufzubauen.

Gegenüber der US 5 970 873 wird in der vorliegenden Erfindung (Variante a) kein „negatives“ Bild erzeugt, welches dann als Grundlage für die Erzeugung eines „positiven“ Bildes dient, sondern es wird unmittelbar eine positive Struktur hergestellt. Das erfindungsgemäße Substrat, umfassend eine Struktur, ist kein Abbildungselement, und es erfolgt auch kein bildweises Aufbringen eines Sol-Vorläufers. d.h. die Verwendung dient nicht vornehmlich der Herstellung lithographischer Druckplatten. Außerdem muß der als Sol verwendete Ether oder Ester des Metalloxids nicht mindestens eine „melanophile“ Seitengruppe tragen.

Nach weiteren erfindungsgemäßen Varianten (b1) und (b2) kann die Sol-Gel-Schicht vollflächig auf das Substrat aufgebracht und anschließend in weiteren Arbeitsschritten strukturiert werden:

Die Strukturierung von vollflächigen Beschichtungen gelingt in der Regel durch Verwendung von Abdecklacken. Diese lassen sich auf zwei verschiedene Weisen gemäß den beiden Verfahrensvarianten (b1) und (b2) der Erfindung einsetzen:

Nach einer erfindungsgemäßen Variante können diese an den zu strukturierenden Stellen der Schicht als Positivlacke direkt auf das Substrat aufgebracht werden (erfindungsgemäße Verfahrensvariante (b1)). Vorzugsweise werden hierbei (sieb-

)druckfähige Abdecklacke eingesetzt. Hierbei kann die Auftragung des Abdecklacks bereits bevorzugt in strukturierter Form erfolgen.

Alternativ wird ein Fotolack verwendet. Hierbei kann die Strukturierung auch nach
5 einer Vollflächenauftragung des Fotolacks in einem zweiten Schritt mit Hilfe eines Belichtungsschritts und anschließender Entfernung der nicht zu belackenden Bereiche erfolgen. Anschließend erfolgt die Vollflächenbeschichtung des präparierten Substrats unter Verwendung der Sol-Gel-Lösung. Die Verwendung von (sieb-)druckfähigen Lacken ist gegenüber derjenigen von Photolacken
10 bevorzugt, da diese deutlich kostengünstiger sind und ihre Applikation mit einem deutlich geringeren Aufwand verbunden ist.

Als Lösungs- oder Dispergiermittel für die Sol-Gel-Lösung sämtlicher erfindungsgemäßer Verfahren kann ein beliebiges, für ein derartiges Verfahren
15 geeignetes Lösungs- oder Dispergiermittel oder ein Lösungsmittelgemisch verwendet werden. Beispiele sind Wasser und Alkohole, zum Beispiel Ethanol, oder Alkohol-Wasser-Gemische. Für die Herstellung von Sol-Gel-Beschichtungen auf Siliziumoxidbasis können beispielsweise Alkohole, aber auch aprotische Lösungsmittel, wie Dioxan, oder wässrige Lösungsmittel Verwendung finden.

20 Die erfindungsgemäß aufgetragenen Sol-Gel-Schichten, die in den erfindungsgemäßen Verfahrensvarianten (b1) und (b2) zum Einsatz kommen, haben vorzugsweise Schichtdicken im Bereich von 1 nm bis 100 µm, bevorzugt 1 nm bis 1 µm, insbesondere 1 bis 200 nm. Je nach Funktion variieren die
25 (bevorzugten) Schichtdicken sehr stark. Werden im Fall einer easy-to-clean-Schicht lediglich einige Monolagen auf dem Substrat abgeschieden, d. h. die Schichtdicke bewegt sich hier im nm-Bereich, so kann es bevorzugt sein, wenn pigmentgefüllte, dekorative Sol-Gel-Schichten blickdicht ausgeführt sind. Dies wird beispielsweise mit Schichtdicken von mindestens 10 µm oder deutlich darüber
30 erreicht.

Wenn eine voll- oder teilflächige Schicht aufgetragen werden soll, wird diese bevorzugt durch ein Sprüh-, oder Tauchverfahren aufgebracht, wobei auch sämtliche andere dem Fachmann bekannte Verfahren einsetzbar sind, z.B. ein Schleudern, Roll-Coating (Walzen), Streichen, Gießen oder Rakeln.

5

Erfindungsgemäß sind Sol-Gel-Schichten bevorzugt, die ganz spezielle Funktionen erfüllen, die für kommerzielle Produkte genutzt werden können. Das Trocknen gemäß Verfahrensvariante (b1) wird vorzugsweise in einem Temperaturbereich von Raumtemperatur (25 °C) bis 300 °C durchgeführt, bis im wesentlichen sämtliches Lösungsmittel entfernt wurde, wobei als Lösungsmittel der Sol-Gel-Lösung Wasser, Alkohol, alle dem Fachmann bekannten, insbesondere gängigen, vorzugsweise halogenfreien, niedrig- (Siedepunkt: bis 120 °C) und hochsiedenden Lösungsmittel (Siedepunkt: 120 bis 250 °C) und Mischungen hiervon bevorzugt sind. Die Trocknungszeit liegt im allgemeinen im Bereich von wenigen Minuten bis 1 oder mehreren Tagen. In einigen Anwendungsfällen ist die Qualität der so gebildeten Schichten ausreichend, so dass kein weiterer Produktionsschritt zum Einbrennen erforderlich ist. Es lassen sich keine bevorzugten Trocknungszeiten angeben, da diese je nach Anwendungsfall sehr unterschiedlich sein können.

20

Nach Trocknung der Sol-Gel-Schicht wird der Abdecklack wieder entfernt. Dies kann durch mechanische Mittel, wie Abziehen, Abwischen, Abbürsten, chemische Mittel, wie Ablösen mit Hilfe eines Lösungsmittels oder Wasser, Säuren oder Laugen, oder durch Einsatz von pyrolytischen Mitteln geschehen.

25

In den meisten Anwendungsfällen wird die getrocknete Sol-Gel-Schicht anschließend eingebrannt. Ein „Einbrennen“ gemäß der Variante (b1) bedeutet im Rahmen der Erfindung, dass die getrocknete Sol-Gel-Schicht durch chemische Reaktion, Sintern und/oder Anregung von Diffusionsprozessen in ihre endgültige Form überführt wird. Hierzu wird das Substrat mit der aufgetragenen getrockneten Schicht für eine Zeitdauer von 10 min bis zu 3 h einer Temperatur im Bereich zwischen Raumtemperatur und 800°C, bevorzugt zwischen 250 und 800 °C

30

ausgesetzt.

Abdecklacke können den zum Aushärten der Sol-Gel-Schichten notwendigen Temperaturen in der Regel nicht ausgesetzt werden, so dass diese vor dem
5 Einbrennen entfernt werden.

Das Einbrennen hat den Vorteil, dass sich die mechanische und chemische Beständigkeit der Schicht drastisch erhöht. In einigen Fällen erhält die Schicht durch das Einbrennen erst ihre eigentlich erwünschte Funktion. Der beschichtete
10 Gegenstand wird in diesen Fällen erst nach dem Einbrennschritt in der jeweiligen Anwendung einsetzbar.

Durch das Einbrennen kann auch gezielt auf bestimmte Eigenschaften der Schicht Einfluss genommen werden. So hängt beispielsweise die optische
15 Entspiegelungswirkung von SiO_2 - TiO_2 -Wechselschichtsystemen (Anti-Reflex) entscheidend von den Brechzahlen der jeweiligen, im Schichtpaket vorhandenen Einzelschichten ab. Diese wiederum ist strukturabhängig. Die chemische Struktur stellt sich ihrerseits je nach Wahl der Einbrennbedingungen unterschiedlich ein. Somit ist die Anti-Reflex-Wirkung solcher Schichtsysteme u. a. entscheidend von
20 den Bedingungen beim Einbrand der Schichten abhängig. Hierdurch wird die Sol-Gel-Schicht vorzugsweise bereits in ihre endgültige Form überführt, so dass weitere Nachbehandlungsschritte nicht notwendig sind.

Im Gegensatz zu dem Verfahren gemäß der DE 100 19 822 A1 werden in der
25 vorliegenden Erfindung keine Mikrostrukturen erzeugt, die beispielsweise bei Halbleiterbauteilen Verwendung finden können, und beispielsweise nur unter einem Mikroskop für das Auge sichtbar werden. Erfindungsgemäß werden demgegenüber makrostrukturierte Bereiche, beispielsweise grobstrukturierte gegebenenfalls großflächige Bereiche, hergestellt. Dies bedeutet, dass Strukturen
30 in der Größenordnung bis zu minimal etwa 50 bis 100 μm (entspricht etwa der Breite eines Haares) hergestellt werden können, so dass stets für das Auge sichtbare Strukturen hergestellt werden. Eine Übertragung von derartigen

Mikrostrukturen auf Makrostrukturen würde ein Fachmann aufgrund der bekannten Sonderstellung der Halbleitertechnologie nicht in Erwägung ziehen.

5 Nach einer weiteren erfindungsgemäßen Variante ist das Aufbringen des Abdecklacks als Negativlack auf ein bereits vollflächig mit der Sol-Gel-Schicht versehenes Substrat möglich (erfindungsgemäße Verfahrensvariante (b2)).

10 Das Verdampfen des Lösungsmittels oder Trocknen gemäß Verfahrensvariante (b2) wird vorzugsweise in einem Temperaturbereich von Raumtemperatur bis max. 200 °C durchgeführt, bis im wesentlichen sämtliches Lösungsmittel entfernt wurde, wobei als Lösungsmittel der Sol-Gel-Lösung Wasser, Alkohol, alle dem Fachmann bekannten, insbesondere gängigen, vorzugsweise halogenfreien, niedrig- (Siedepunkt: bis 120 °C) und hochsiedenden Lösungsmittel (Siedepunkt: 120 bis 250 °C) und Mischungen hiervon bevorzugt sind. Die Trocknungszeit liegt
15 im allgemeinen im Bereich von wenigen Minuten bis 1 oder mehreren Tagen. Wegen der Verschiedenheit der herzustellenden Schichten sind die obigen Angaben nur beispielhaft .

20 Auch hier kann die Strukturierung des Abdecklacks vorteilhafterweise mittels geeigneter (Sieb-)Druckverfahren, d.h. Auftragen des Abdecklacks in strukturierter Form, oder fotolithografisch, d.h. nach dem Auftragen, erfolgen. In einem zweiten Verfahrensschritt wird dann die Sol-Gel-Schicht an den frei liegenden Stellen, beispielsweise mit einer geeigneten chemischen Ätzlösung, entfernt. Eine derartige Ätzlösung kann beispielsweise sein: eine wässrige NaOH-Lösung oder
25 eine wässrige HF-Lösung. Schließlich wird der Abdecklack wieder mechanisch, chemisch oder pyrolytisch – wie bereits beschrieben - entfernt.

Vorteilhafterweise wird der Abdecklack, der entweder in strukturierter Form aufgetragen oder nach dem Auftrag strukturiert wird, nicht eingebrannt.

30

Als Abdecklack, insbesondere Fotolack kann jeder dem Fachmann bekannte Lack verwendet werden. Besonders bevorzugt sind Lackklassen, wie: Abdecklacke,

Abziehlacke, photostrukturierbare Lacke (Flüssigresists, Trockenresists).

Verwendbare kommerziell erhältliche Produkte sind beispielsweise: Abdecklack 80

2039 (Fa. Ferro), Wepelan-Abdecklack SD 2154 E (Fa. Peters), Abziehlack SD
2962 P (Fa. Peters), Flüssigresist AZ 9260 (Fa. Clariant), Flüssigresist AZ nLOF

5 2070 (Fa. Clariant), Trockenresist EtchMaster ES-102 (Fa. DuPont) und
Trockenresist Riston 220 (Fa. DuPont).

Die erfindungsgemäß eingesetzte Sol-Gel-Lösung enthält vorzugsweise weitere
Bestandteile, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus anorganischen und/oder

10 organischen Farbstoffen, Pigmenten und/oder Additiven, wie Eindicker,
Dispergiermittel, Entschäumer, Antiabsetzmittel,

Oberflächenspannungsmodifizierer, Verarbeitungshilfsmittel, Entlüfter, Gleit- und
Verlaufsmittel, Vernetzungsadditive, Primer und dergleichen. Zusätze können
beispielsweise zum gezielten Einbringen bestimmter Funktionalitäten

15 herangezogen werden. Durch die Zugabe von organischen und/oder
anorganischen Farbstoffen oder Pigmenten können beispielsweise zusätzliche
Farbeffekte erzeugt werden. Pigmente sind zudem in der Lage weitere
Funktionalitäten, wie IR- oder UV-Reflektion, in die Schicht einzubringen.

20 Besonders bevorzugt wird eine Sol-Gel-Lösung eingesetzt, die die folgenden
Komponenten umfasst oder aus diesen besteht:

- etwa 1 bis etwa 80 Gew.-% Metalloxid, Metalloxidprecursor oder Metalle,
wie SiO₂, Alkoxysilane, Alkylalkoxysilane, fluorierte Alkylalkoxysilane, TiO₂,

25 Titanalkoxide, kolloidales Silber bzw. kolloidale Silberverbindungen,

- etwa 20 bis etwa 99 Gew.-% Lösungsmittel, wie Wasser, Alkohole sowie
alle dem Fachmann bekannten, insbesondere gängigen, vorzugsweise
halogenfreien, niedrig- (Siedepunkt: bis 120 °C) und hochsiedenden Lösungsmittel
30 (Siedepunkt: 120 bis 250 °C);

- 0 bis etwa 20 Gew.-% Wasser zum Vorkondensieren;

- 0 bis etwa 5 Gew.-% Katalysator (Säure, wie konz. Salz-, Schwefel- oder Salpetersäure oder Lauge, wie Natron- oder Kalilauge);

5 - 0 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-% farbgebender Komponente, wie organischen oder anorganischen Buntpigmenten bzw. organischen Farbstoffen und

- 0 Gew.-% bis etwa 10 Gew.-% Additive, wie Eindicker, Dispergiermittel, Verarbeitungshilfsmittel, Entschäumer, Entlüfter, Antiabsetzmittel,

10 Oberflächenspannungsmodifizierer, Gleit- und Verlaufsmittel, Vernetzungsadditive, Primer etc.

Die Gesamtmenge aller Komponente der Sol-Gel-Lösung ergänzt sich selbstverständlich auf 100 Gew.-%.

15

Das Substrat in den obigen Verfahren, das mit einer oder mehreren Strukturen versehen wird, ist erfindungsgemäß nicht besonders beschränkt. Es kann jede Art Material verwendet werden, wie beispielsweise Kunststoff, Metall, Holz, Emaille, Glas, Keramik, insbesondere Glaskeramik, bevorzugt sind Glas- und

20 Glaskeramiksubstrate. Bevorzugt Verwendung finden beispielsweise alkalihaltige Floatgläser, wie z.B. Borosilikatgläser (z.B. Borofloat 33, Borofloat 40, Duran von Schott AG, Mainz) genauso wie alkalifreie Gläser (z.B. AF 37, AF 45 von Schott AG, Mainz), Alumosilikatgläser (z.B. Fiolax, Illax von Schott AG, Mainz), Erdalkali-Gläser (z.B. B 270, BK 7 von Schott AG, Mainz), $\text{Li}_2\text{O-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ -Floatglas, 25 entfärbtes Floatglas mit einer Eisenkonzentration unterhalb 700 ppm, bevorzugt unterhalb 200 ppm, und in einer noch spezielleren Anwendung Kalk-Natron-Gläser, wobei insbesondere letztere bevorzugt sind. Weiterhin bevorzugt sind auch Display-Gläser, wie D263 von Schott-DESAG, Grünenplan. Prinzipiell sind sämtliche bekannten technischen und optischen Gläser verwendbar.

30

Typische Glaskeramiken, die als alkalihaltige Glaskeramiken Verwendung finden, sind z.B. Lithiumalumosilikate(LAS)-Glaskeramiken, wie CERAN[®], ROBAX[®] oder

ZERODUR® (alles Marken der Schott AG, Mainz), aber auch alkalifreie Glaskeramiken, wie Magnesiumalumosilikate (MAS) können eingesetzt werden.

Das Substrat ist nicht nur hinsichtlich des Materials, sondern auch hinsichtlich der Form im Rahmen der Erfindung nicht besonders begrenzt, so dass beispielsweise flache, runde, abgerundete große und kleine Gegenstände eingesetzt werden können. Bevorzugt sind Gegenstände aus oder mit Glas und/oder Glaskeramik jeglicher Form, wie Glasröhren, Glaslinsen, Ampullen, Karpullen, Flaschen, Kannen, Scheiben, Platten oder beliebig geformte Teile.

10

Selbstverständlich kann auch ein beliebig oberflächenbehandeltes sowie ein bereits mit einer Schicht versehenes Substrat, wie beispielsweise ein oberflächenbehandeltes oder bereits beschichtetes Glas, verwendet werden. Das Substrat ist dabei zumindest auf einem Teil seiner Oberfläche mit einer Makrostruktur gemäß der vorliegenden Erfindung versehen. Selbstverständlich kann auch die gesamte Oberfläche strukturiert sein oder die Struktur kann auf mehreren Teilen einer oder mehrerer Oberflächen vorhanden sein. Die Struktur kann zum Beispiel ein- oder beidseitig, entsprechend der Form eines Substrats auch mehrseitig aufgebracht werden.

20

Als lediglich beispielhafte Substrate seien die Folgenden angeführt: Fliesen, Emailleteile, Scheiben, insbesondere Sichtscheiben, Platten, Tafeln, Verglasungen jeder Art, Duschabtrennungen, Abdeckungen, Arbeits- und Kochflächen, als Bestandteil von Kühl- oder Gefriermöbeln, Ess- oder Trinkutensilien, Behältern, Brandschutzscheiben, Kaminsichtscheiben, Backofensichtscheiben als Glasabdeckung für Solar-Energie-Anlagen, medizinisches Glas, insbesondere einem Medikamentenfläschen, Sichtscheiben oder Abdeckungen für Displays, einem Bestandteil von Hi-Fi- oder Rechen- oder Telekommunikationsgeräten und dergleichen.

30

Es versteht sich von selbst, dass neben Einzelschichten auch Mehrschichtsysteme zur Erzeugung einer gewünschten Makrostruktur eingesetzt werden können.

- 5 Gegenstand der Erfindung sind auch die erfindungsgemäß hergestellten teil- oder vollflächigen makrostrukturierten Schichten. Diese können beispielsweise in Form von Funktionsschichten Verwendung finden, d.h. die teil- oder vollflächige strukturierte Schicht weist eine oder mehrere spezielle Funktionen oder Eigenschaften auf. Beispiele für erfindungsgemäß strukturierte Funktionsschichten
- 10 sind Anti-Reflex-Schichten, Farbschichten, Dekorationsschichten, photokatalytische Schichten, antimikrobielle Schichten, Anti-Virus-Schichten, Anti-Schimmel-Schichten, Anti-fungizid-Schichten, Anti-Algen-Schichten, Anti-Fogging-Schichten, Reinigungsschichten, Geruchsneutralisierungsschichten, Anti-Fingerprint-Schichten, Luftreinigungsschichten oder Kombinationen hiervon.

- 15 Die Verwendung der erfindungsgemäßen Substrate, umfassend eine voll- oder teilflächige makrostrukturierte Schicht ist sehr vielfältig. Beispielhaft seien genannt:

- Fliesen, wie Keramik-, Emaille- oder Glasfliesen;
- 20 - Emailleteile, insbesondere bei Backofenmuffeln;
- Platten, wie Arbeitsplatten, zum Beispiel aus Glas oder Keramik, im Haushalt oder Labor;
- Verglasungen aller Art, insbesondere von Fenstern, beispielsweise Isolierglastüren für Schränke;
- 25 - Bilderrahmen;
- Architekturglas;
- Abdeckungen, beispielsweise für Displays;
- Beckenauskleidungen, wie Schwimmbadverkleidungen, Fischzuchtbecken;
- Spiegel, beispielsweise rückstrahlende Verkehrsspiegel;
- 30 - Wände, insbesondere Außenwände, beispielsweise von Zügen;
- Duschabtrennungen, beispielsweise aus Glas oder Kunststoff;

- Scheiben, wie Sichtscheiben, insbesondere Backofenscheiben, Kamin- und Mikrowellensichtscheiben;
 - Schaufenster;
 - Tafeln, wie Werbetafeln;
 - 5 - Küchenutensilien, wie Schneidbrettchen, beispielsweise aus Glas, Keramik, Kunststoff oder Holz;
 - Ablagen, beispielsweise aus Glas, Keramik, Kunststoff oder Metall;
 - Kochflächen, beispielsweise Glaskeramikkochflächen;
 - Behälter, wie Backschalen;
 - 10 - Ess- oder Trinkutensilien, wie Trinkgläser, und
 - Ausstattungen von Backöfen, Spülmaschinen oder Kühl- und Gefriermöbeln, beispielsweise Kühlschrankeinlegeböden, -fächer oder -schubladen.
- 15 Weitere Einsatzmöglichkeiten sind beispielsweise Glaskeramik-Platten für ein Haushaltsgerät, eine Glasabdeckung für Solar-Energie-Anlagen, als Sichtscheibe eines Geschirrspülers oder eines Kochgeschirrs, wie eines Dampfgarers, als Brandschutzscheibe oder medizinisches Glas, beispielsweise
- 20 Medikamentenfläschchen, für Behältnisse oder Rohre, beispielsweise beschichtetes Behältnis oder Rohr für die Milchwirtschaft, als Sichtscheibe oder Abdeckung für Displays, Bestandteil von Hi-Fi-, Rechen- oder Telekommunikationsgeräten, für Ess- oder Trinkutensilien, Babyflaschen, Fenster, optische Linsen, Laborgläser, insbesondere Borosilikatgläser.
- 25 Im folgenden sind einige Anwendungsbeispiele für strukturierte Sol-Gel-Schichten bzw. für Substrate, die hiermit versehen sind, aufgeführt:
- Ein Beispiel sind kostengünstige Anti-Reflex-Schichten (low cost AR): Diese können beispielsweise aus einem kolloidalen SiO_2 -Sol durch Tauchen
 - 30 gefertigt werden. Die Strukturierung der Schichten erfolgt vornehmlich in den Randbereichen der Substrate/Komponenten, um deren Einbau ins Gesamtsystem zu erleichtern oder gar zu ermöglichen.

- Anti-Reflex-Schichtsysteme können hergestellt werden: Bekannte Glasentspiegelungen für den sichtbaren Spektralbereich sind zum Beispiel AMIRAN- oder MIROGARD-Entspiegelungen der Schott AG: Es sind
5 Interferenzfilter aus beispielsweise drei Schichten, wobei zunächst eine Schicht mit einem mittleren Brechungsindex, darauf eine Schicht mit hohem Brechungsindex, zumeist TiO_2 , und darauf dann eine Schicht mit niedrigem Brechungsindex, meist SiO_2 , abgeschieden wird. Bevorzugt ist daher in der vorliegenden Erfindung ein 3- oder 5-Schichtaufbau aus niedrigbrechenden
10 SiO_2 - und hochbrechenden TiO_2 -Schichten im Wechsel. Gefertigt wird vorzugsweise aus Si- und Ti-haltigen Solen durch Tauchen. Flachglas mit diesen Beschichtungen wird beispielsweise als Architekturglas oder als Verglasung in Bilderrahmen eingesetzt. Die Strukturierung des Schichtsystems dient vorzugsweise dekorativen Zwecken, wie z. B. dem
15 Aufbringen eines Logos. Der gewünschte optische Effekt kann durch Strukturierung einer oder mehrerer Schichten des Systems, vorzugsweise der letzten Schicht des Systems oder durch Aufbringen einer zusätzlichen Schicht in strukturierter Form erfolgen.

- Ein weiteres Anwendungsbeispiel stellt eine farbige Unterseitenbeschichtung auf einer transparenten Glaskeramik dar : Es wird vorzugsweise ausgehend von einer pigmentgefüllten Sol-Gel-Farbe gefertigt. Die Farbe ist prinzipiell mit unterschiedlichen Viskositäten einstellbar, so dass neben den bereits
20 beschriebenen Verfahren zum Auftrag von niederviskosen Sol-Gel-Lösungen, wie insbesondere Sprühen und Gießen, in geeigneten Fällen auch die Siebdrucktechnik zum Einsatz kommen kann. Unterseitenbeschichtete Glaskeramiken finden beispielsweise als Kochflächen Verwendung. Die Strukturierung der Schichten dient in diesem Fall der Displayfähigkeit sowie dekorativen Zwecken.
25

- Es können auch gefärbte, transparente Beschichtungen hergestellt werden: Hierzu wird vorzugsweise basierend auf einem Si-haltigen Sol, in dem
30

organische Farbstoffe gelöst sind, gefertigt. Transparent gefärbte Beschichtungen dienen vor allem dekorativen Zwecken. Gleiches gilt für deren Strukturierung.

- 5 - Weiterhin sind auch photokatalytische Beschichtungen möglich: Beispiele sind TiO₂-Schichten (Anatas), gefertigt aus einem kolloidalen TiO₂-Sol durch Tauchen oder Schleudern. Die Schichten besitzen selbstreinigende Eigenschaften und haben aus diesem Grund einen sehr weiten Anwendungsbereich: Anti-Bakteriell, Anti-Virus, Anti-Schimmel, Anti-fungizid-,
10 Anti-Algae, Anti-Fogging, Anti-Fingerprint-Schicht, Geruchsneutralisierung, Luftreinigung etc. Mit photokatalytischen Schichten versehen werden in diesem Zusammenhang beispielsweise Bodenfliesen, Fischzuchtbecken, rückstrahlende Verkehrsspiegel, Außenwände von Zügen, Architekturglas etc. Die Strukturierung der Schichten dient in diesen Zusammenhängen
15 vornehmlich der Erleichterung der Einbaubarkeit der beschichteten Komponenten ins Gesamtsystem bzw. sie ist gar eine notwendige Voraussetzung hierfür.
- 20 - Erfindungsgemäß können auch anti-mikrobielle Beschichtungen bereitgestellt werden: Diese werden vorzugsweise aus einem Ag-haltigen, kolloidalen Sol durch Tauchen hergestellt. Derartig beschichtete Komponenten können in Kühlschränken Verwendung finden. Die Strukturierung erfolgt hier vornehmlich an den Rändern und kann die Einbaubarkeit der Komponenten ins System erleichtern bzw. eine notwendige Bedingung hierfür sein. Zusätzlich kann so
25 die Menge der sehr teuren Beschichtung auf die relevanten Bereiche begrenzt werden.
- 30 - Weitere Beispiele sind easy-to-clean Beschichtungen: Hierzu werden Oberflächen von Gläsern und Glaskeramiken, beispielsweise in einer Silanisierungsreaktion mit längeren, perfluorierten Kohlenstoffketten modifiziert. Die Oberfläche erhält dadurch einen hydrophoben Charakter und wird durch die Absenkung der Oberflächenenergie sehr leicht reinigbar.

Komponenten mit easy-to-clean-Schichten kommen vor allem im „White goods“-Bereich und dort vornehmlich bei „wärm“-Anwendungen (Dauerbelastung bis 300°C) zum Einsatz. Konkrete Beispiele sind: Backofenscheiben, Backschalen, Kochflächen etc. Die Strukturierung der Schichten hat hier beispielsweise den Zweck, die Einbaubarkeit (zum Beispiel Kleben) des Substrats/der Komponenten ins Gesamtsystem zu erleichtern bzw. überhaupt erst zu ermöglichen.

Die Vorteile der vorliegenden Erfindung sind vielfältig:

Die vorliegende Erfindung stellt ein Substrat sowie Verfahren zu dessen Herstellung bereit, wobei die Vorteile der Sol-Gel-Technologie genutzt werden können, d.h. es können naßchemisch, bei geringem Aufwand und geringen Kosten strukturiert beschichtete Substrate bereitgestellt werden. Die Substrate sind nicht besonders beschränkt, besonders bevorzugt sind Glas- und Glaskeramik.

Die Sol-Gel-Technologie kann in unerwarteter Weise zur Erzeugung nahezu beliebig strukturierter Substrate eingesetzt werden, wobei auch niederviskose Lösungen verwendet werden können. Dennoch werden scharfe und nicht verlaufene Strukturen erhalten. Zudem kann die Viskosität der Sol-Gel-Lösung in gewünschter Weise eingestellt werden, so dass mit niederviskosen als auch hochviskosen Sol-Gel-Lösungen gearbeitet werden kann, wodurch für den jeweiligen Anwendungsfall die besten Ergebnisse erzielt werden.

Zum strukturierten Aufbringen der Sol-Gel-Lösung kann auf bekannte Applikations- und Druckverfahren zurückgegriffen werden, so dass keine speziellen Apparaturen konzipiert und entworfen werden müssen.

Das Sol-Gel-Verfahren erlaubt eine wirtschaftliche Strukturierung auch von großen Flächen, wobei unter anderem auch auf wässrige Systeme zurückgegriffen werden kann, so dass die aufgetragenen Strukturen keine giftigen Lösungsmittel freisetzen, völlig inert sind und auch in Innenräumen unbedenklich verwendet

werden können.

Durch die 3 erfindungsgemäßen Verfahrensvarianten kann eine geeignete Variante ausgewählt werden, wodurch eine hohe Flexibilität möglich ist.

5

Der Vorteil von derartigen mit einem Sol-Gel-Verfahren erzeugten Strukturen ist ferner die häufig erhaltene gute mechanische thermische und photochemische Stabilität, die Herstellungsmöglichkeit bei Raumtemperatur und, wenn gewünscht, eine hohe spektrale Transparenz. Ein weiterer Vorteil derartiger Sol-Gel-Schichten besteht in den meisten Fällen auch darin, dass diese keine Nahrungsquelle für Mikroorganismen darstellen, da sie sowohl toxikologisch als auch biologisch völlig inert sind. Bei der zu erzeugenden anorganischen Sol-Gel-Struktur handelt es sich im ausgehärteten Zustand um eine Struktur, die frei von Verunreinigungen ist. Diese ist daher auch für Verwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet.

15

Mit den erfindungsgemäß eingesetzten Sol-Gel-Verfahren ist es möglich, dünne, glasartige, optional farbige, Funktionsschichten in großer Vielfalt und Struktur herzustellen. Es lassen sich auf bestimmte Anwendungen bezogene, maßgeschneiderte Strukturen erzeugen.

20

Die nachfolgenden Ausführungsbeispiele dienen der Illustration der erfindungsgemäßen Verfahren. Sie sind lediglich als mögliche, exemplarisch dargestellte Vorgehensweisen zu verstehen, ohne die Erfindung auf deren Inhalt zu beschränken.

25

Ausführungsbeispiele:

Ausführungsbeispiel 1:

30

Kochfläche aus einer transparenten Glaskeramik mit einer displayfähigen, farbigen Unterseitenbeschichtung

Eine displayfähige Unterseitenbeschichtung weist an jenen Stellen des Kochfelds Aussparungen auf, an denen sich elektronische Anzeigefelder und Leuchtdioden befinden. Die elektronischen Anzeigeelemente sind dadurch auf der Kochfläche besser erkennbar. Die Strukturierung der Beschichtung wird realisiert, indem das Kochfeld an den gewünschten Stellen zunächst mit einem Abdecklack maskiert wird. In der Regel wird hierzu ein ausreichend viskoser und thixotroper Lack (z. B. Wepelan-Abdecklack SD 2154 E der Fa. Peters, Abziehlack SD 2962 P der Fa. Peters oder Abziehlack 80 2039 der Fa. Ferro) verwendet, der mittels Siebdrucktechnik appliziert wird. Je nach Art des verwendeten Lacks ist es besonders zweckmäßig, wenn dieser vor den weiteren Arbeitsgängen eingebrannt wird (bei Temperaturen von max. 200 °C).

Ein Beispiel für eine sprühfähige, pigmentgefüllte Sol-Gel-Farbe (Farbton rosé) wird nachfolgend angegeben :

Herstellung des Bindemittels:

44,3 g Tetraethoxysilan (TEOS)
25,7 g n-Propanol
19,5 g destilliertes Wasser
8,9 g Ethylenglykol
1,8 g konzentrierte Salzsäure (37%)

Alle Inhaltsstoffe werden zusammengegeben und das Gemisch 3 h gerührt.

Herstellung der Farbe:

100 g Bindemittel
35,7 g Iriodin 103 Rutil Sterling Silver
3,6 g Bayferrox 180
7,1 g Aerosil OX50

Pigmente und Füllstoffe werden mittels eines Rührers mit Dissolverscheibe in das Bindemittel eingerührt. Zur Einstellung der Sprühfähigkeit wird die Farbe mit weiteren 43,0 g n-Propanol als Lösungsmittel versetzt.

- 5 Im Anschluß wird die pigmentgefüllte Sol-Gel-Farbe vollflächig beispielsweise mittels des Sprüh- oder Gießverfahrens auf das Substrat aufgebracht und ausreichend lange an der Luft getrocknet.

- 10 Je nach Art des eingesetzten Abdecklacks wird dieser mittels einer geeigneten Methode nun wieder entfernt. Dies ist beispielsweise durch Behandeln der Schicht mit einem organischen Lösungsmittel (z. B. Aceton) oder mechanisch durch Abziehen möglich. Die Displayfelder liegen nun frei. Schließlich wird die strukturierte Schicht bei geeigneten Bedingungen eingebrannt.

15 Ausführungsbeispiel 2:

Entspiegelte Mirogard Glasscheibe mit Logo

- 20 Um eine entspiegelte Mirogard-Glasscheibe mit einem Logo zu dekorieren, wird die Anti-Reflex-Wirkung des AR 3-Schichtsystems an jenen Stellen aufgehoben, an der das Logo erscheinen soll. Es entsteht ein sogenanntes „Kontrastdekor“ (oder auch „Indirektes Dekor“. Die Aufhebung der AR-Wirkung gelingt, wenn die letzte, d. h. die niedrigbrechende SiO₂-Schicht an den gewünschten Stellen ausgespart ist. Dies wird durch Aufbringen des Si-haltigen Sols mit Hilfe der
- 25 Digitaldrucktechnik im letzten Beschichtungsschritt realisiert. Die SiO₂-Schicht wird direkt in strukturierter Form appliziert, es erfolgt keine Vollflächenbeschichtung mehr.

Patentansprüche

1. Substrat, umfassend zumindest eine teil- oder vollflächige makrostrukturierte Schicht, erhältlich durch ein Verfahren (a):
- 5
- Aufbringen einer Sol-Gel-Lösung in strukturierter Form auf ein Substrat und
 - Trocknen und/oder Einbrennen unter Erhalt einer Sol-Gel-Schicht;
- 10 oder ein Verfahren (b):
- Strukturieren einer auf ein Substrat aufgetragenen Sol-Gel-Schicht unter Verwendung eines Abdecklacks.
- 15 2. Substrat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren (b) gemäß Verfahrensvariante (b1) die nachfolgenden Schritte aufweist:
- (1) Aufbringen eines Abdecklacks auf ein Substrat, entweder bereits in strukturierter Form oder Erzeugen einer Struktur im Abdecklack nach dem

20 Aufbringen;

 - (2) Aufbringen einer Sol-Gel-Lösung;
 - (3) Trocknen der Sol-Gel-Lösung unter Erhalt einer getrockneten Sol-Gel-

25 Schicht;

 - (4) Entfernen des Abdecklacks mit mechanischen, chemischen oder pyrolytischen Mitteln und
 - (5) Optionales Einbrennen der getrockneten Sol-Gel-Schicht unter Erhalt einer

30 gehärteten Sol-Gel-Schicht.

3. Substrat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren
(b) gemäß Verfahrensvariante (b2) die nachfolgenden Schritte aufweist:
- 5 (1) Aufbringen einer Sol-Gel-Lösung auf ein Substrat und Erzeugen einer Sol-Gel-Schicht unter Verdampfen des Lösungsmittels und optionales Einbrennen der getrockneten Sol-Gel-Schicht unter Erhalt einer gehärteten Sol-Gel-Schicht;
- 10 (2) Aufbringen eines Abdecklacks auf die Sol-Gel-Schicht, entweder bereits in strukturierter Form oder Erzeugen einer Struktur im Abdecklack nach dem Aufbringen;
- 15 (3) Entfernen der Sol-Gel-Schicht an den frei liegenden und nicht mit Abdecklack bedeckten Stellen, insbesondere mit einer chemischen Ätzlösung;
- (4) Entfernen des Abdecklacks mit mechanischen, chemischen oder pyrolytischen Mitteln und
- 20 (5) Optionales Einbrennen der strukturierten, getrockneten Sol-Gel-Schicht unter Erhalt einer gehärteten Sol-Gel-Schicht, sofern nicht bereits in Schritt (1) geschehen.
- 25 4. Substrat nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Abdecklack in (sieb-)druckfähiger Form eingesetzt wird.
5. Substrat nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Abdecklack ein Fotolack ist.
- 30

6. Substrat nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Erzeugung von Struktur im Fotolack nach dem Aufbringen auf das Substrat durch Belichten und anschließendes Entfernen der unerwünschten Bereiche durchgeführt wird.
- 5 7. Substrat nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Abdecklack, der entweder in bereits strukturierter Form aufgebracht wird oder nach dem Auftragen strukturiert wird, anschließend eingebrannt wird.
- 10 8. Substrat nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die mechanischen, chemischen und pyrolytischen Mittel zum Entfernen des Abdecklacks ausgewählt werden aus Abziehen, Abwischen, Abbürsten, Ablösen mit einem Lösungsmittel oder Wasser, Säuren oder Laugen, Temperatureinwirkung oder Kombinationen hiervon.
- 15 9. Substrat nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Aufbringen der Sol-Gel-Lösung in bereits strukturierter Form gemäß Verfahren (a) auf das Substrat mit einem bekannten Druckverfahren durchgeführt wird.
- 20 10. Substrat nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Druckverfahren bei einer niedrigviskosen Sol-Gel-Lösung ausgewählt wird aus Digital-, Tampon- oder Tiefdruck.
- 25 11. Substrat nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass als Druckverfahren ein Digitaldruckverfahren eingesetzt wird, ausgewählt aus Airbrush- oder Ink-Jet-Druck, insbesondere unter Verwendung der Piezo-Technik.
- 30 12. Substrat nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Aufbringen der Sol-Gel-Lösung in strukturierter Form gemäß Verfahren (a) auf das Substrat mit einer hochviskosen, ausreichend

thixotropen Sol-Gel-Lösung mit einem Druckverfahren, ausgewählt aus Siebdruck, Tampon- Offset- oder Hochdruck durchgeführt wird.

13. Substrat nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 1 bis 12,
5 dadurch gekennzeichnet, dass das Lösungsmittel in der Sol-Gel-Lösung ausgewählt wird aus Wasser, Alkohol sowie allen bekannten, insbesondere gängigen, vorzugsweise halogenfreien, niedrig- (Siedepunkt: bis 120 °C) und hochsiedenden Lösungsmitteln (Siedepunkt: 120 bis 250 °C) und Mischungen hiervon.
- 10 14. Substrat nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Sol-Gel-Schicht weitere Bestandteile enthält, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus anorganischen und/oder organischen Farbstoffen, Pigmenten und Additiven, wie Eindickern, Dispergiernmitteln,
15 Verarbeitungshilfsmitteln, Entschäumen, Entlüftern, Antiabsetzmitteln, Oberflächenspannungsmodifizierern, Gleit- und Verlaufsmitteln, Vernetzungsadditiven, Primern und dergleichen.
- 20 15. Substrat nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat ausgewählt ist aus Kunststoff, Metall, insbesondere Edelstahl, Holz, Emaille, Glas und keramischem Material, insbesondere Glaskeramik, bevorzugt Glas und Glaskeramik,
- 25 16. Substrat nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat transparent ist.
- 30 17. Substrat nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Sol-Gel-Lösung mindestens ein Titan-, Zirkon-, Silizium-, Aluminium-, Zinn-, Bor- oder Phosphoroxid oder Mischungen hiervon, bevorzugt Siliziumoxid enthält.

18. Verfahren zur Herstellung eines Substrats, umfassend eine voll- oder teilflächige makrostrukturierte Schicht nach einem der Ansprüche 1 bis 17, gemäß der Verfahrensvariante (a) mit den nachfolgenden Schritten:

- 5 - Aufbringen einer Sol-Gel-Lösung in bereits strukturierter Form auf ein Substrat und
- Trocknen und/oder Einbrennen unter Erhalt einer Sol-Gel-Schicht.

10 oder gemäß der Verfahrensvariante (b):

- Strukturieren einer auf ein Substrat aufgetragenen Sol-Gel-Schicht unter Verwendung eines Abdecklacks.

15 19. Verfahren zur Herstellung eines Substrats, umfassend eine voll- oder teilflächige makrostrukturierte Schicht nach einem der Ansprüche 1 bis 17, gemäß der Verfahrensvariante (b1) mit den nachfolgenden Schritten:

20 (1) Aufbringen eines Abdecklacks auf ein Substrat, entweder bereits in strukturierter Form oder Erzeugen einer Struktur im Abdecklack nach dem Aufbringen;

 (2) Beschichten des Abdecklacks mit einer Sol-Gel-Lösung;

25 (3) Trocknen der Sol-Gel-Lösung unter Erhalt einer getrockneten Sol-Gel-Schicht;

 (4) Entfernen des Abdecklacks mit mechanischen, chemischen oder pyrolytischen Mitteln und

30

 (5) Optionales Einbrennen der getrockneten Sol-Gel-Schicht unter Erhalt einer gehärteten Sol-Gel-Schicht.

20. Verfahren zur Herstellung eines Substrats, umfassend eine voll- oder teilflächige makrostrukturierte Schicht nach einem der Ansprüche 1 bis 18, gemäß der Verfahrensvariante (b2) mit den nachfolgenden Schritten:

5

- (1) Aufbringen einer Sol-Gel-Lösung auf ein Substrat und Erzeugen einer Sol-Gel-Schicht unter Verdampfen des Lösungsmittels und optionales Einbrennen der getrockneten Sol-Gel-Schicht unter Erhalt einer gehärteten Sol-Gel-Schicht;

10

- (2) Aufbringen eines Abdecklacks auf die Sol-Gel-Schicht, entweder bereits in strukturierter Form oder Erzeugen einer Struktur im Abdecklack nach dem Aufbringen;

15

- (3) Entfernen der Sol-Gel-Schicht an den frei liegenden und nicht mit Abdecklack bedeckten Stellen, insbesondere mit einer chemischen Ätzlösung;

20

- (4) Entfernen des Abdecklacks mit mechanischen, chemischen oder pyrolytischen Mitteln und

- (5) Optionales Einbrennen der strukturierten, getrockneten Sol-Gel-Schicht unter Erhalt einer gehärteten Sol-Gel-Schicht, sofern nicht bereits in Schritt (1) geschehen.

25

21. Verfahren zur Herstellung eines Substrats nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 19 oder 20, dadurch gekennzeichnet, dass der Verfahrensschritt des optionalen Einbrennens wegfällt, wenn die Qualität der so gebildeten Schicht ausreichend ist.

30

22. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 18 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass der Abdecklack in (sieb-)druckfähiger Form eingesetzt wird.
- 5 23. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 18 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass als Abdecklack ein Fotolack verwendet wird.
24. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Erzeugung von Struktur im Fotolack nach dem Aufbringen auf das Substrat durch Belichten und anschließendes Entfernen der unerwünschten Bereiche durchgeführt wird.
- 10
25. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 18 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass der Abdecklack, der entweder in bereits strukturierter Form aufgebracht wird oder nach dem Auftragen strukturiert wird, anschließend eingebrannt wird.
- 15
26. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 18 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass die mechanischen, chemischen und pyrolytischen Mittel ausgewählt werden aus Abziehen, Abwischen, Abbürsten, Ablösen mit einem Lösungsmittel, Temperatureinwirkung oder Kombinationen hiervon.
- 20
27. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 18 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass das Aufbringen der Sol-Gel-Lösung in bereits strukturierter Form auf ein Substrat mit einer niedrigviskosen, ausreichend thixotropen Sol-Gel-Lösung durch ein Druckverfahren, ausgewählt aus Digital-, Tampon- oder Tiefdruck, durchgeführt wird.
- 25
28. Verfahren nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, dass als Druckverfahren ein Digitaldruckverfahren ausgewählt wird aus Airbrush- oder Ink-Jet-Druck, insbesondere unter Verwendung der Piezo-Technik.
- 30

29. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 18 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass das Aufbringen der Sol-Gel-Lösung in bereits strukturierter Form auf ein Substrat mit einer hochviskosen Sol-Gel-Lösung mit einem Druckverfahren ausgewählt aus Siebdruck, Tampondruck, Offsetdruck oder
5 Hochdruck durchgeführt wird.

30. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 18 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatur zum Trocknen der Sol-Gel-Lösung im Bereich von Raumtemperatur (25 °C) bis 300 °C bevorzugt von
10 Raumtemperatur (25 °C) bis 100 °C, eingestellt wird.

31. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 18 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatur zum Einbrennen der Sol-Gel-Lösung im Bereich von 200 °C bis 800 °C, bevorzugt von 250 °C bis 600 °C,
15 eingestellt wird.

32. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 18 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass das Lösungsmittel der Sol-Gel-Lösung ausgewählt wird aus Wasser, Alkohol sowie alle dem Fachmann bekannten,
20 vorzugsweise halogenfreien, niedrig- (Siedepunkt: bis 120 °C) und hochsiedenden Lösungsmittel (Siedepunkt: 120 bis 250 °C) und Mischungen hiervon.

33. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 18 bis 32, dadurch gekennzeichnet, dass in der Sol-Gel-Lösung weitere Bestandteile
25 eingesetzt werden, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus organischen und/oder anorganischen Farbstoffen, Pigmenten und Additiven wie Eindickern, Dispergiermitteln, Verarbeitungshilfsmitteln, Entschäumern, Entlüftern, Antiabsetzmitteln, Oberflächenspannungsmodifizierern, Gleit- und Verlaufsmitteln, Vernetzungsadditiven, Primern und dergleichen.

30
34. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 18 bis 33, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat ausgewählt wird aus Kunststoff,

34

Metall, insbesondere Edelstahl, Holz, Emaille, Glas und keramischem Material, insbesondere Glaskeramik, bevorzugt Glas oder Glaskeramik.

5 35. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 18 bis 34, dadurch gekennzeichnet, dass ein transparentes Substrat ausgewählt wird.

10 36. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 18 bis 35, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat einseitig oder beidseitig strukturiert wird.

15 37. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 18 bis 36, dadurch gekennzeichnet, dass die Sol-Gel-Lösung hergestellt wird mit einem oder mehreren anorganischen Metalloxiden, ausgewählt aus Titan-, Zirkon-, Silizium-, Aluminium-, Zinn-, Bor- oder Phosphoroxid oder Mischungen hiervon.

38. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 18 bis 37, dadurch gekennzeichnet, dass eine Sol-Gel-Lösung eingesetzt wird, die umfasst oder besteht aus:

20 etwa 1 bis etwa 80 Gew.-% Metalloxid, Metalloxidprecursor oder Metall(en)
etwa 20 bis etwa 99 Gew.-% Lösungsmittel
0 Gew.-% bis etwa 50 Gew.-% farbgebende Komponente(n) und
0 Gew.-% bis etwa 10 Gew.-% Additiv(e),
wobei sich sämtliche vorliegende Komponenten auf 100 Gew.-% ergänzen.

25 39. Teil- oder vollflächige makrostrukturierte Schicht auf einem Substrat, erhältlich nach einem Verfahren gemäß einem der vorangehenden Ansprüche 18 bis 38.

30 40. Teil- oder vollflächige makrostrukturierte Schicht nach Anspruch 39, dadurch gekennzeichnet, dass die makrostrukturierte Schicht in den

Innenbereichen des Substrats vorliegt und in den Randbereichen ausgespart bleibt oder umgekehrt.

41. Verwendung einer teil- oder vollflächigen makrostrukturierten Schicht auf
5 einem Substrat nach Anspruch 39 oder 40 in Form einer Funktionsschicht,
ausgewählt aus einer Anti-Reflex-Schicht, Farbschicht, Dekorationsschicht,
photokatalytischen Schicht, antimikrobiellen Schicht, Anti-Virus-Schicht, Anti-
Schimmel-Schicht, Anti-fungizid-Schicht, Anti-Algen-Schicht, Anti-Fogging-Schicht,
Anti-Fingerprint-Schicht, Reinigungsschicht, Geruchsneutralisierungsschicht,
10 Luftreinigungsschicht oder Kombinationen hiervon.

42. Verwendung einer teil- oder vollflächigen makrostrukturierten Schicht nach
Anspruch 41, wobei die Strukturierung der Schicht den Zweck hat, die
Einbaubarkeit des beschichteten Substrats in ein Gesamtsystem zu erleichtern
15 oder überhaupt erst zu ermöglichen.

43. Verwendung eines Substrats, umfassend zumindest eine teil- oder vollflächig
makrostrukturierte Schicht, nach einem der vorangehenden Ansprüche 1 bis 17,
als Kochfläche, Architekturglas, Verglasung, insbesondere von Fenstern, in
20 Bilderrahmen, Fliesen, Beckenauskleidungen, Spiegel, Wänden, Tafeln,
Sichtscheiben, Backschalen, Scheiben, Ausstattungen von Backöfen,
Spülmaschinen oder Kühl- und Gefriermöbeln, Ablagen, Abdeckungen, Platten,
Behältern, Ess- und Trinkutensilien, Küchenutensilien, insbesondere Glas- und
Glaskeramikgegenständen.

25